

# Capatect Dekor Profili Yapıştırıcısı

## TANIM

Çimento esaslı yüksek polimer katkılı dekor profili yapıştırıcısıdır.

## KULLANIM ALANLARI

Özel olarak Capatect Dekor Profilleri için geliştirilmiş yapıştırıcıdır. Isı yalıtım sistemleri üzerine veya kendini taşıyabilen yüzeyler üzerine uygulanır.

## ÖZELLİKLER

- Yüksek yapışma gücüne sahiptir.
- Kolay uygulanabilir.
- Esnekliği yüksektir.
- Suya karşı çok iyi dayanım gösterir.
- Nefes alır, rutubet birikimini önler.

## RENK

Beyaz

## YÜZEY HAZIRLAMA

Yüzey düzgün, temiz, kuru, sağlam, kendini taşıyabilecek yapıda olmalıdır.

## HARCIN HAZIRLANIŞI

**Capatect Dekor Profili Yapıştırıcısı** temiz ve soğuk su içerisine yavaş yavaş ilave edilerek karışım topaksız hale gelene kadar düşük hızlı bir karıştırıcı ile yaklaşık 10 dakika karıştırılır. Gerekli su miktarı hava şartlarına göre ayarlanmalıdır. Karıştırılan harç 5 dakika dinlendirilir ve tekrar karıştırılır. Eğer gerekli ise karışımın kıvamı su katılarak tekrar ayarlanır. Hazırlanan karışım hava şartlarına da bağlı olarak 1-2 saat içerisinde tüketilmelidir. Sertleşmiş veya katı malzemeye su ilave edilerek kullanılmamalıdır.

## UYGULAMA

Yapıştırma işlemi için dekor profilinin arka yüzeyine spatula yada 6x6 taraklı çelik mala yardımıyla yapıştırıcı minimum 3 mm kalınlığında sürülür. Profiller hafif oynatılarak ve bastırılarak yüzeye yapıştırılır. Tüm düzeltme işlemleri 30 dakika içerisinde tamamlanmış olmalıdır. Kenarlara taşan yapıştırıcı spatula ile sıyırılıp, yüzey nemli fırça ile temizlenir. Profil üst kısımlarında ve birleşim noktalarında kalabilecek açıklıklar yapıştırıcı ile pahlanarak doldurulmalıdır. Kuruduktan sonra profil-duvar birleşim noktalarına Capa-Mastic uygulanmalıdır. Uygulama veya kuruma esnasında çevre sıcaklığı ve yüzey sıcaklığı +5 °C ile +30 °C arasında olmalıdır. Direk güneş ışığı alan yerlerde, yağmurda ve kuvvetli rüzgârda uygulama yapılmamalıdır. Kullanılan aletler uygulamadan hemen sonra su ile temizlenir.

## İNCELTME

25 kg Capatect Dekor Profil Yapıştırıcısı hava şartlarına da bağlı olarak 6-7 litre su ile inceltilir.

## KURUMA SÜRESİ

Yüzey kuruması 20°C ve % 65 nispi nemde uygulama kalınlığına göre 12-24 saattir. Düşük sıcaklık ve yüksek nispi nem oranında kuruma süresi uzar.

## SARFIYAT

Profil boyutlarına göre ortalama 4-5 kg/m<sup>2</sup>'dir.

Yüzeyin düzgünlüğüne ve uygulama kalınlığına göre sarfiyat değişir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune uygulaması önerilir.

## AMBALAJ

25 Kg Kraft Torba

## DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin yerde, direkt güneş ışığı ve dondan korunarak 12 ay depolanabilir.



### TEHLİKE UYARILARI

- R36/38 : Gözleri ve cildi tahriş eder.  
R43 : Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.

### GÜVENLİK UYARILARI

- S2 : Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.  
S24/25 : Göz ve cilt ile temasından sakının.  
S26 : Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.  
S28 : Cilt ile temasında bol su ile yıkayın.  
S37 : Uygun eldiven giyin.

**Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002 TS ISO/IEC 27001 standartları uygunluk belgesine sahip Betek A.Ş. tarafından üretilmektedir.**

\*Bu teknik föy genel şartlar dikkate alınarak hazırlandığından yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için teknik destek müdürlüğümüze danışınız. Aksi takdirde bilgi yetersizliği üretici firmaya sorumluluk yüklemeyiz. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır. Gerektiğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.