

# Filli Boya Fine Poliüretan Dolgu Vernik Özel

## TANIM

İki bileşenli, yüksek doldurma özelliğine sahip, kolay zımparalanabilen ve iyi yapışma özelliğine sahip, hızlı kuruyan poliüretan dolgu verniktir.

## KULLANILDIĞI YERLER

İç mekanlarda kullanılan masif, kaplama ve ahşap yüzeyleri, son kat verniklere yüzey hazırlamak amacıyla uygulanır.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Yoğunluk	1,02±0,03 g/cm <sup>3</sup>
Ambalaj Viskozitesi	110-120" (20°C DIN4)
Uygulama Viskozitesi	14-16" (20°C, DIN4)
Katı Madde Miktarı (ağırlıkça)	50±1 %
Kullanım Ömrü	2-3 saat

## KARIŞIM ORANI

	Ağırlıkça	Hacimce
Filli Boya Fine Poliüretan Dolgu Vernik Özel	100 KISIM	100 KISIM
Filli Boya Fine Poliüretan Dolgu Vernik Extra Sertleştirici	50 KISIM	50 KISIM
Filli Boya Fine Selülozik Tiner	20-25 KISIM	25-30 KISIM

## UYGULAMA ÖNERİLERİ

Uygulama yapılacak yüzey toz, kir ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Katlar arası 15-20 dk. beklenmelidir. Uygulama için hazırlanan karışımın iyice karıştırılması ve 10 - 15 dakika bekletildikten sonra kullanılması önerilir.

Uygulama Yöntemi	Air sprey veya air mix havalı tabanca
Uygulama Koşulları	15°C - 30°C, %40-%70 RH
Uygulama Miktarı	300-350 g/m <sup>2</sup>

## KURUMA SÜRESİ (22°C)

Dokunma Kuruması	5 dk.
Pürüz Zımpara Süresi	20 dk.
Zımparalanabilme Süresi	16 saat

## SARFIYAT

Filli Boya Fine Poliüretan Dolgu Vernik Özelin 1 kilogramı ile yüzeye ve uygulama metoduna bağlı olarak tek katta 8-10 m<sup>2</sup> alan kaplanabilir (kayıplar hariç). Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

## DEPOLAMA

Kapağı açılmamış orijinal ambalajında 1 yıldır. İyi havalandırılmış, direk güneş ışığı görmeyen, 5°C-30°C sıcaklıklar arasında ve yangın söndürme önlemleri alınmış ortamlarda muhafaza edilmelidir.

**Gerektiğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz**

**Yalnızca profesyonel kullanım içindir.**

Bu teknik föy normal şartlar dikkate laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır.

**Bu ürün TS-EN ISO 9001 standardına uygunluk belgesine sahip Betek A.Ş. tarafından üretilmektedir.**



Genel Müdürlük

Zümrütevler Mah. Ural Sk. No:38 34852 Maltepe-İstanbul

Tel: 0 216 571 10 00 Faks: 0 216 571 11 16



**Genel Müdürlük**

Zümrütevler Mah. Ural Sk. No:38 34852 Maltepe-İstanbul  
Tel: 0 216 571 10 00 Faks: 0 216 571 11 16