

# Filli Boya Ultra Poliüretan Ahşap Bariyer - FILADUR UY 110.00

## TANIM

Tik, gül gibi yağ içeren ağaçların izolasyonu için geliştirilmiş şeffaf, elastik iki kompenatlı PUR verniktir.

## KULLANILDIĞI YERLER

Çok açık gözenekli ağaçlarda, masif ve kaplamalarda hava kabarcıklarını engellemek ve yapışmayı artırmak için özellikle polyester dolgu vernik öncesinde çok iyi performans sağlar.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Yoğunluk	0,90+0,03 g/cm <sup>3</sup>
Ambalaj Viskozitesi	13-15" (20°C, DIN4)
Uygulama Viskozitesi	13-15" (20°C, DIN4)
Katı Madde Miktarı (ağırlıkça)	40±1%
Karışım Ömrü	5 saat

## KARIŞIM ORANI

	Ağırlıkça	Hacimce
Filli Boya Ultra Poliüretan Ahşap Bariyer	100 KISIM	100 KISIM
Filli Boya Ultra Poliüretan Ahşap Bariyer Sertleştirici	100 KISIM	100 KISIM

## UYGULAMA ÖNERİLERİ

Uygulama yapılacak yüzey her türlü yağ, kir ve tozdan arındırılmalıdır. Uygulama için hazırlanan karışımın iyice karıştırılması ve 10 - 15 dakika bekletildikten sonra kullanılması önerilir.

Uygulama Yöntemi	Air sprey veya air mix havalı tabanca
Uygulama Viskozitesi	13-15 sn. 13-15" (20°C, DIN4)
Uygulama Koşulları	15°C - 30°C, %40-%70 RH
Uygulama Miktarı	100 - 120 gr/m <sup>2</sup>

## KURUMA SÜRESİ (20°C)

Toz Kuruması	60 dk.
Dokunma Kuruması	120 dk.
Pürüz Zımparası	5 saat
Zımparalanabilme Süresi	24 saat

## SARFIYAT

Filli Boya Ultra Poliüretan Ahşap Bariyerin 1 kg'mı ile 2-3 kat halinde yüzey uygulama şartlarına bağlı olarak **10-12 m<sup>2</sup>** alan boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

## DEPOLAMA

Kapağı açılmamış orijinal ambalajında 1 yıldır. İyi havalandırılmış, direk güneş ışığı görmeyen, 5°C-30°C sıcaklıklar arasında ve yangın söndürme önlemleri alınmış ortamlarda muhafaza edilmelidir.

**Gerektiğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz**

Yalnızca profesyonel kullanım içindir.

Bu teknik föy normal şartlar dikkate laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır.

**Bu ürün TS-EN ISO 9001 standardına uygunluk belgesine sahip Betek A.Ş. tarafından üretilmektedir.**



Genel Müdürlük

Zümrütevler Mah. Ural Sk. No:38 34852 Maltepe-İstanbul

Tel: 0 216 571 10 00 Faks: 0 216 571 11 16