

AHŞAP ÜRÜN GRUBU

NIPPON PAINT YALI BOYASI

ÜRÜN TANIMI

Nippon Paint Yalı Boyası dış hava koşullarına karşı dayanıklı, su ile inceltilen dış cepheler için geliştirilmiş örtücü özellikte, nefes alabilen özel ahşap boyasıdır. İpek mat parlaklıktadır.

ÖZELLİKLERİ

Su ile inceltilen ahşabın dokusunu gösteren, yüksek elastikiyet ve aderans sağlayan, dış ortam koşullarına karşı mükemmel dayanıklılık gösteren boyadır. Damlamayan yapıdadır.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Her türlü dış cephe ahşap yüzeylerde kullanılır. Yatay ahşap zemin ve yaya trafiği olan yüzeylerde kullanılmamalıdır.

UYGULAMA

Ham ahşap yüzey uygulamalarında son kat Nippon Paint Yalı Boyası uygulamadan önce şeffaf Nippon Paint Ahşap Emprenye veya şeffaf Nippon Paint Jel Ahşap Renklendirici ile astarlanmalıdır (Bu ürünler iç mekânlarda kullanılmamalıdır). Daha sonra Nippon Paint Yalı Boyası uygulanabilir.

Eski boyalı yüzeylerde kabaran, kalkan bölümler temizlenmeli, yüzey zımpara ile zımparalandıktan sonra bir kat Nippon Paint Yalı Boyası Astarı ile astarlanmalıdır. Astar uygulamasından sonra Nippon Paint Yalı Boyası uygulanabilir. Uygulama 2 kat olarak yapılmalıdır.

Sentetik esaslı bir boya ile boyanmış eski yüzeylerde, mevcut eski boyanın ısı tabancası (pürmüz ya da alevli tabanca kesinlikle kullanılmamalıdır) ile yüzeyden tamamen alınmasını öneririz. Isı tabancası kullanımının ardından ahşap yapısına bağlı olarak bölgesel reçine çıkışları olabilir. Bu durumlarda çıkan reçinenin selülozik tiner ve bez kullanılarak temizlenmesi gerekir. Bir sonraki uygulama için yüzeyin kuruması beklenir.

Ham ahşaba ulaşıldığında yüzey Nippon Paint Ahşap Emprenye ile emprenyelendikten sonra üstüne bir kat Nippon Paint Yalı Boyası Astarı uygulanmalıdır. Astar uygulaması sonrasında yüzey 280 numara zımpara ile düzeltilmelidir. Ardından Nippon Paint Yalı Boyasına geçilebilir. Uygulama 2 kat olarak yapılmalıdır. Fırça veya rulo ile uygulanabilir.

BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

Zümrütevler Mahallesi Ural Sokak No:38 34852 Maltepe / İSTANBUL
Tel: 0216 571 10 00 Faks: 0216 571 13 15 Mersis No: 0167001238900018 - www.nipponboya.com



DİKKAT: Nippon Paint Yalı Boyası sadece dış cephe uygulamalarında kullanılmalıdır. Devam eden işlerde aynı kat sayısında uygulama yapılmalıdır. Uygulama yapılacak ahşabın nem oranı %15'i geçmemelidir.

Renkli ürünlerde kat sayısı arttıkça renk koyulaşır. Devam eden işlerde aynı kat sayısında uygulama yapılmalıdır. Alt yapı tamiratlarında yüzeylere bezir yağı, sentetik macun ve dolgu verniği gibi ürünler uygulanmamalıdır. Uygulamadan önce yüzey üzerindeki kir, yağ ve reçineler temizlenmiş olmalıdır.

Uygulama yapılacak sıcaklık 8°C altında olmamalıdır. Ambalajın kapağı açıldıktan sonra boya iyice karıştırılıp kullanılmalıdır. İstenilen renk tonu büyük alanda çalışılmadan önce küçük bir yüzeyde denenmelidir. Değişik ahşap yüzeylerde renk tonu farklılıkları olabilir. Uygulamalar direkt güneş ışığı altında yapılmamalıdır.

Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 no.lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesine uygun yapılan alt yapı yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir.

İNCELTME

Gerekli ise maksimum %5 oranında temiz su ile inceltilerek kullanılabilir. Kullanmadan önce karıştırılmalıdır.

KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR'de)

Dokunma Kuruması: 1-2 saat

İkinci kat uygulama için: 12 saat

Tam Kuruma: (yağmura dayanıklılık) 24 saat (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).

SARFIYAT

Ahşap cinsine ve emiciliğine bağlı olarak tek katta 1 Litre ile ortalama 7-9 m² alana uygulama yapılabilir. Kullanılan ahşabın cinsine, yüzeyin durumuna, uygulanacak kat sayısına ve uygulama şekline bağlı olarak renk ve sarfiyat değişikliği olabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

AMBALAJ

15 L, 2.5 L, 0.75L

BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

Zümrütevler Mahallesi Ural Sokak No:38 34852 Maltepe / İSTANBUL

Tel: 0216 571 10 00 Faks: 0216 571 13 15 Mersis No: 0167001238900018 - www.nipponboya.com





Bu teknik fy normal Őartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandıđından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar iin teknik personele danıŐınız. Aksi halde bilgi yetersizliđi sonucu ortaya ıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin deđiŐtirilme hakkı firmamızca saklıdır.

Gerektiđinde ürünlerin sađlık-güvenlik-taŐıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002 standartları uygunluk belgesine sahip Betek A.Ő. tarafından üretilmektedir.

BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ő.

Zümrütevler Mahallesi Ural Sokak No:38 34852 Maltepe / İSTANBUL

Tel: 0216 571 10 00 Faks: 0216 571 13 15 Mersis No: 0167001238900018 - www.nipponboya.com

