

## Alpina Style® İnci Doku®

Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, silinebilen, inci doku® parlaklığında dekoratif son kat iç cephe boyasıdır.



### İNCELTEME

Kullanıma hazırdir.  
İnceltilmez.

### KURUMA SÜRESİ

**(20°C, %65 HR'de)**  
İlk kuruma: 30 dakika  
İkinci kat uygulama: 4-6 saat  
Son kuruma: 24 saat (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).  
Not: Katlar arası 2-4 saat beklenmelidir.

### SARFIYAT

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 3 kat toplamda 145-190 ml/m<sup>2</sup>'dir. 1 Litre ile 3 kat toplamda 5-6,5 m<sup>2</sup> yer boyanabilir. Tek katta ise 40-70 ml/m<sup>2</sup> sarfiyat yapmaktadır. Bazı uygulama tekniklerinde kullanılan AlpinaSilar'ın tek kat sarfiyatı 50-70 ml/m<sup>2</sup>'dir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

### DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

### AMBALAJ

15 Litre,  
7,5 Litre,  
2,5 Litre,  
1,25 Litre

### UYGULAMA

Alpina Style® İnci Doku® uygulaması yapılacak yüzeylerin düzgün, sağlam, nemsiz ve kendini taşıyabilen yüzeyler olması gerekmektedir. Yüzey mutlaka Alpina Macun ile düzgün ve pürüzsüz hale getirilmelidir. Alpina Macun uygulandıktan 24 saat sonra zımparalanmalıdır. Nemli bir bez yardımıyla yüzeydeki zımpara tozu iyice temizlenmeli ve macunlu yüzey üzerine Alpina Pigmentli Astar rulo ile sürülmelidir. Zemin hazırlığı için zayıf ve tozuma karakterinden dolayı kesinlikle saten alçı kullanılmamalıdır. Alpina Style® İnci Doku® uygulaması yapılacak alanın kenarları maskeleme bantıyla bantlanmalıdır. Alpina Style® İnci Doku® ürünü iki kat olacak şekilde saten ruloyla uygulanmalıdır. Üçüncü kat uygulaması yapılırken, boyanın kurumasına müsaade edilmeden, seçilen desenin Efekt Aparatı ile desen verilmelidir. Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 no.lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesine uygun yapılan alt yapı yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir.

### UYARI-1

Uygulama yöntemine göre farklı desen elde etmek mümkündür. Üçüncü kat uygulamalarda, diğer katlardan %20 daha fazla boya kullanılmaktadır.

### ALPİNA STYLE® KELEBEK RULO UYGULAMASI

İnci dokulu boya yüzeye saten rulo yardımı ile iki kat olacak şekilde uygulanır. Üçüncü kat uygulaması yapılırken, boyanın kurumasına müsaade edilmeden, ikinci bir kişi tarafından Alpina Style® Kelebek Rulosu ile yukarıdan aşağıya olacak şekilde boyaya son desen verilir.

