



Momento Dönüşüm Astarı

Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, pigmentli, solvent bazlı boyadan su bazlı boyaya geçişte astar olarak kullanılan iç cephe astarıdır.



İNCELTME

Fırça ve rulo uygulamalarında temiz su ile %10 inceltilecek şekilde tek kat halinde uygulanması tavsiye edilir.

KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR'de)

İlk kuruma: 1-2 saat
Boya uygulama: 6 saat
DİKKAT: Momento Dönüşüm Astarı'nın kuruma süresi; Su bazlı boya üzerindeki uygulamalarda 6 saat, solvent bazlı boya üzerindeki uygulamalarda 24 saattir (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).

SARFIYAT

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre tek katta 90-140 ml/m² arasında değişir. 1 Litre ile tek katta 7-11 m² alan astarlanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

Havasız (Airless)

Püskürtmede
Basınç: 120-140 bar
Meme Açısı: 50°
Meme Ölçüsü (inch): 0.013"
İnceltme: %5

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

AMBALAJ

15 Litre,
7.5 Litre,
2.5 Litre

ÖZELLİKLERİ

Boya ile yüzey arasında bağlayıcı köprü kurar. Boya sarfiyatını azaltır. Taze beton yüzeyinde oluşan karbonatların boyayı bozup kabartmasını engeller. Alpina Renklendirme Sistemi ile renklendirilebilir.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Momento Dönüşüm Astarı, brüt beton, düz veya pürüzlü her cins sıvalı, mineral esaslı yüzeylerde, rengini kaybetmiş kendini taşıyabilen silikon ve akrilik esaslı eski boyalı yüzeylerde astar olarak kullanılır.

UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzeyler düzgün, sağlam, astar ve son kat boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Boya yapılacak yüzeyler, her türlü kir, toz, kalıp yağı, gevşek tabakalardan temizlenmeli ve gerekli yüzey düzeltme işlemleri yapılmalıdır. Beton, brüt beton ve yeni sıvalı yüzeylerde priz sürelerine uyulmalıdır (28 gün).

Eski/yeni sentetik boyalı yüzeylerden su bazlı sisteme geçmeden önce ve su bazlı İpekmat-Yarımat-Parlak sistemlerde (astar uygulama öncesi) yüzeylerin zımpara ile matlaştırılması gerekmektedir.

Yeni sıvalı yüzeylere geniş şeffaf koli bandı yapıştırılıp çekilmelidir. Sıva tanecikleri yoğun olarak geliyorsa raspalama, zımparalama ya da mekanik yollarla temizlik yapıldıktan sonra astar uygulamasına geçilmelidir.

Uygulama esnasında ve ürünlerin tam kuruması tamamlanıncaya kadar, ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir, yüzeyler dondan korunmalıdır. Uygulamalar fırça, rulo veya airless (püskürtme) ile tek kat yapılmalıdır.

Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 no.lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesine uygun yapılan alt yapı yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir.

Poz No

Y.25.003/05, Y.25.003/06, Y.25.003/07, Y.25.003/11, Y.25.003/14, Y.25.003/15, Y.25.003/16, Y.25.003/17, Y.25.003/18, Y.25.003/19, Y.25.003/20, Y.25.003/21, Y.25.003/22, Y.25.003/32, Y.25.003/33, Y.25.003/34, Y.25.004/01, Y.25.004/02, Y.25.004/03, Y.25.004/10, Y.25.004/13, Y.25.005/01, Y.25.005/02, Y.25.005/03, Y.25.005/04, Y.25.005/05, Y.25.005/06, Y.25.005/07, Y.25.005/08, Y.25.005/09

Rayiç No

04.555/01